

MAVROX® EP GROUT 2C

Oplosmiddelvrije 2-componenten epoxy gietmortel



Productomschrijving

Mavrox® EP Grout 2C is een oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxy gietmortel.

Mavrox® EP Grout 2C is een krimpvrije, gietbare mortel die uitstekend hecht op beton, staal en steenachtige ondergronden. Geeft op beton een hechting die sterker is dan de treksterkte van het beton.

Mavrox® EP Grout 2C is zeer bestand tegen agressieve stoffen zoals olie, vetten, benzine, zouten, zuren en logen.

Mavrox® is een productlijn met een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige bouwchemische producten. Mortels, epoxy en polyurethaan vloer- en wandsystemen. Duurzame producten om diverse ondergronden voor lange tijd te beschermen en te behouden.

Bouwchemie voor professionals!

Toepassing

Mavrox® EP Grout 2C wordt toegepast voor het ondergieten van beton- en staalconstructies, kraanbanen, machines, etc. en het aangieten van ankers, boten, stekeinden en leuning, etc.

Eigenschappen

- ⊖ Oplosmiddelvrij
- ⊖ Reukloos
- ⊖ Niet ontvlambaar
- ⊖ Sterk chemisch resistent
- ⊖ Krimpvrij
- ⊖ Uitstekende hechting

Technische gegevens

Kleur:	Beige
Geur:	Reukloos
Soortelijk gewicht:	1,75 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyharsen

Applicatie omstandigheden

Omgevingstemperatuur: minimaal 5°C

Gebruiksaanwijzing

1. Vooraf ondergronden opruwen en volledig droog, schoon en stofvrij maken.
2. Ondergronden moeten vrij zijn van cementschors voor het verkrijgen van een goede hechting.
3. Ondergronden voorbehandelen met Mavrox® EP Repair Primer 2C.
4. A- en B-component van Mavrox® EP Grout 2C intensief mengen, bij voorkeur met behulp van een elektrische boormachine met mengstaaf.
5. Het gemengde product op de bestemde plaats uitgieten.

Droging

Stofdroog:	Ca. 2 uur
Doorgedroogd:	na 9 – 10 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	na 2 dagen, chemisch belastbaar na 4 dagen

Verpakking

5, 10 en 30 kg sets

Theoretisch verbruik

1,75 kg/m²/mm laagdikte

Praktische informatie

- ⊖ Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- ⊖ Na mengen het product binnen 20 minuten verwerken.
- ⊖ Indien een bekisting noodzakelijk is, deze afdichten met een plastic folie.
- ⊖ Afhankelijk van uw situatie en ondergrond kan een opbouw van verschillende Mavrox® producten noodzakelijk zijn. Aan de hand van de verwachte belasting en uw wensen kunnen onze technisch adviseurs u het beste vloersysteem adviseren. Neem daarom bij vragen direct contact op met onze technisch adviseurs.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

Veiligheidsvoorschriften

Vorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: December 2021
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57922