

# CERADUR™ NATURAL STONE

*Keramische coating speciaal ontwikkeld voor toepassing als beschermende coating op natuursteen*

## PRODUCTOMSCHRIJVING

CERADUR™ NATURAL STONE is een keramische coating op basis van gepatenteerde polysilazane anorganische technologie. Deze unieke keramische coatings worden ook wel glascoatings of vloeibaar glas genoemd, omdat de coating vergelijkbare eigenschappen heeft als glas. CERADUR™ NATURAL STONE vormt een ultradunne (0,1 - 8µm) onzichtbare laag die natuursteen beschermt tegen vuil, vlekken en beschadiging.

CERADUR™ NATURAL STONE is bestand tegen sterke chemicaliën en geeft een langdurige bescherming.

Afhankelijk van de omstandigheden biedt de coating bescherming tegen vervuiling, erosie, corrosie en vocht voor tenminste 3 jaar (afhankelijk van de mate van atmosferische vervuiling en het milieu waarin het te behandelen object zich bevindt).

De applicatie van CERADUR™ producten heeft veel effect op de levensduur en kwaliteit van de coating. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met uw MAVRO International adviseur

## TOEPASSING

CERADUR™ NATURAL STONE is geschikt voor toepassing op alle niet-poreuze en licht-poreuze natuurstenen ondergronden zoals marmer, basalt, graniet en leisteen. Voorbeelden van toepassingen zijn keukenbladen en tafelbladen.

## EIGENSCHAPPEN

- Beschermt tegen indringing van water en zouten
- Goede olie- en hydrofobe eigenschappen
- Geschikt voor vele soorten ondergronden
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische en huishoudelijke vervuiling
- Verbeterd het natuurlijke uiterlijk van de ondergrond

## TECHNISCHE GEGEVENEN

Kleur:	Transparant
Geur:	Butylacetaat en ammonia
Soortelijk gewicht:	0,94 kg/liter
pH:	Ca. 10
Bevat:	Polysilazane
Vlampunt:	Ca. 21°C
Kookpunt:	124 – 127°C
VOS gehalte:	Indeling 1/sg-max 500 /l, dit product bevat 430 g/l VOS.

## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Werk in een volledig stofvrije ruimte om te voorkomen dat stofdeeltjes defecten in de ultradunne coating veroorzaken.
2. Vooraf de ondergrond grondig reinigen met UNICLEAN of UNICLEAN LOW FOAMING en naspoelen met water.
3. Vervolgens de ondergrond ontvetten en drogen met ISOPROPANOL
4. CERADUR™ NATURAL STONE aanbrengen met een powerspons, microvezeldoek, inzetter of HLVP-spuit (nozzle: 0,8-1,2 mm, 2-3 bar). Aanbrengen van de coating kan met een lichte wrijvende beweging of in één vloeiende beweging. Breng het product aan met een maximale laagdikte van 0,1 – 8 µm (ca. 10-14 ml per m²). Het overschrijden van de aanbevolen laagdikte kan ervoor zorgen dat de coating onvoldoende hechting krijgt en heeft effect op de levensduur van de coating.

## DROGING

Stofdroog:	ca. 1 uur
Doordroogd:	ca. 6 - 8 uur
Volledig uitgehard:	ca. 7 dagen (chemisch belastbaar)

## VERPAKKING

100 ml, 500 ml en 1 liter

## THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 60 - 70 m²/l

## PRAKTISCHE INFORMATIE

- Niet verwerken in de nabijheid van open vuur of in direct zonlicht.
- Product niet verdunnen of mengen met andere producten
- Gereedschap kan gereinigd worden met BUTYLACETATE
- Tijdens de uitharding van CERADUR™ coatings komt een sterke ammonia geur vrij. Deze zal na 30 minuten wegtrekken.
- Verpakking kan onder druk staan, open de verpakking voorzichtig.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele, en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakkingen hebben een beperkte houdbaarheid.

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorkom inademing, huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, gasmasker, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



#### TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

#### DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 58006